

## Technisches Datenblatt

### STRUKTOL® KW 759

Esterweichmacher für Kautschukmischungen

#### Zusammensetzung

Polyetheradipat

#### Eigenschaften

Aussehen		Gelbe Flüssigkeit
Dichte	[kg/m <sup>3</sup> ]	1043
Kin. Viskosität bei 20 °C	[mm <sup>2</sup> /s]	36
Stockpunkt	[°C]	- 58

Physiologisches Verhalten Siehe Sicherheitsdatenblatt

Lagerfähigkeit Mindestens 12 Monate in geschlossenen Behältern

Verpackung 200 kg Fässer



## Hinweise für die Anwendung

STRUKTOL® KW 759 ist ein Tieftemperaturweichmacher, der zusätzlich geringe Flüchtigkeit bei der Wärmealterung bietet.

Neben der besonderen Eignung für Nitrilkautschuk ist auch Verträglichkeit mit ACM, AEM, ECO, CM und CSM gegeben.

STRUKTOL® KW 759 zeichnet sich zudem durch relativ gute Extraktionsbeständigkeit gegenüber aliphatischen Kohlenwasserstoffen aus.

## Dosierung

5 - 40 phr





### Haftungsausschluss:

Diese Druckschrift stellt keine Spezifikation, Produkt- bzw. Bedienungsanleitung dar. Ihr Inhalt ist unverbindlich und dient allein zu Informationszwecken. Schill+Seilacher "Struktol" übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen. Wir behalten uns vor, unsere nicht spezifizierten Produkte und die Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. Die Informationen in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und dienen der allgemeinen Beschreibung unserer Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche befreit den Empfänger wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck beim Kunden kann aus unseren Informationen nicht abgeleitet werden.

Entsprechend den Regelungen unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie unter [www.struktol.de](http://www.struktol.de) abrufen können, schließt Schill+Seilacher "Struktol" die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen, die durch die Verwendung der in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen entstehen aus, sofern sie nicht Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betrifft oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.

Das Technische Datenblatt wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

