

Technisches Merkblatt

STRUKTOL® SU 75 L

Präparation von löslichem Schwefel

Zusammensetzung

Schwefel	[%]	75
Organischer Dispergator	[%]	15
Anorganischer Dispergator	[%]	10

Eigenschaften

Aussehen		gelbes Pulver
Dichte	[kg/m ³]	1900
Schüttdichte	[kg/m ³]	560
Physiologisches Verhalten		siehe Sicherheitsdatenblatt
Verpackung		20 kg Säcke
Dosierungsfaktor		1,33

Hinweise für die Anwendung

STRUKTOL SU 75 L entspricht der Vorschrift 21 CFR 177.2600 (FDA) und Empfehlung XXI BfR (früher BGA).

Bei den angegebenen Daten handelt es sich um typische Werte. Das vorliegende Merkblatt stellt keine Spezifikation dar. Hinweise zu den Prüfmethoden siehe unser entsprechendes Beiblatt.

Anregungen für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte sowie etwaige Rezepturvorschläge werden nach unseren besten Kenntnissen und Informationen unverbindlich gegeben und befreien unseren Kunden nicht von der eigenen Prüfung auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Sollte dennoch eine Haftung unsererseits infrage kommen, so haften wir nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Eine Haftung für Schäden durch leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen. Jeder Verarbeiter unserer Produkte haftet selbst für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften - auch auf dem Gebiet des Patentrechts.

Mit dieser Druckschrift werden alle vorherigen ungültig.

Änderungen vorbehalten. 10/2007



Schill + Seilacher "Struktol" GmbH
Moorfleeter Str. 28
D-22113 Hamburg

Fon: +49 40 733 62-0
Fax: +49 40 733 62-194
E-Mail: info@struktol.de
Internet: www.struktol.de