

Technisches Merkblatt

STRUKTOL® MR 391

Dorntrennmittel für die Herstellung von Gummischläuchen

Zusammensetzung

Zubereitung auf Basis höhermolekularer Polyether

Eigenschaften

| | | |
|---------------------------|----------------------|--|
| Aussehen | | leicht gelbliche Flüssigkeit |
| Dichte | [kg/m ³] | 1030 |
| Viskosität bei 20 °C | [mPa*s] | 1300 |
| Physiologisches Verhalten | | siehe Sicherheitsdatenblatt |
| Lagerfähigkeit | | mind. 2 Jahre bei sachgemäßer Lagerung, Vor Frost schützen! |
| Verpackung | | 200 kg Fässer 1000 kg Container 50 kg Fässer |

Bei den angegebenen Daten handelt es sich um typische Werte. Das vorliegende Merkblatt stellt keine Spezifikation dar. Hinweise zu den Prüfmethode n siehe unser entsprechendes Beiblatt.



Schill + Seilacher "Struktol" GmbH
Moorfleeter Str. 28
D-22113 Hamburg

Fon: +49 40 733 62-0
Fax: +49 40 733 62-194
E-Mail: info@struktol.de
Internet: www.struktol.de

Hinweise für die Anwendung

STRUKTOL MR 391 ist ein siliconfreies Trenn- und Gleitmittel für die Verarbeitung für Epichlorhydrinkautschuk (ECO). Es kann auch als Trenn- und Gleitmittel für Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) verwendet werden.

STRUKTOL MR 391 wurde speziell als Dorntrennmittel für die Vulkanisation von Formschläuchen konzipiert, kann darüber hinaus aber auch vorteilhaft als Gleitmittel für vulkanisierte Gummiartikel eingesetzt werden.

STRUKTOL MR 391 ist in Wasser emulgierbar und kann nach Gebrauch leicht mit Wasser ausgewaschen werden.

STRUKTOL MR 391 sollte nicht bei Temperaturen unter 0 °C gelagert werden, da das Produkt einfrieren kann. Eingefrorenes Produkt ist bei mäßiger Temperatur (ca. 40 – 50 °C) aufzutauen und anschließend umzurühren.

Anregungen für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte sowie etwaige Rezepturvorschläge werden nach unseren besten Kenntnissen und Informationen unverbindlich gegeben und befreien unseren Kunden nicht von der eigenen Prüfung auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Sollte dennoch eine Haftung unsererseits infrage kommen, so haften wir nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Eine Haftung für Schäden durch leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen. Jeder Verarbeiter unserer Produkte haftet selbst für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften - auch auf dem Gebiet des Patentrechts.

Mit dieser Druckschrift werden alle vorherigen ungültig.
Änderungen vorbehalten. 11/2010

Schill + Seilacher "Struktol" GmbH Moorfleeter Straße 28 22113 Hamburg
Telefon: 040 73362-0 Telefax: 040 73362-194 E-Mail: info@struktol.de